



アスピラー R

特許出願中

ベンジルアルコール非含有で抜群の剥離性能!

ベンジルアルコール 非含有

- ベンジルアルコールが入っていると、
- 中毒事故が起っています。
 - 吹き付け時、送気マスク必要（令和2年10月19日～基安化発1019第1号）
 - リスクアセスメントの実施義務（令和3年1月1日～）

ジクロロメタン 非含有

- 強い有毒性が有り、環境負荷も高いジクロロメタンは含まれておりません。

NMP 非含有

- ベンジルアルコールと同様に、リスクアセスメントの実施義務の対象物質であるN-メチル-2-ピロリドン（NMP）は含まれておりません。

有機則対象物質非含有

- 有機溶剤中毒予防規則（有機則）の対象となる54種類の有機溶剤は含まれておりません。

抜群の剥離性能

- ベンジルアルコールを含有していませんが、ベンジルアルコールを含有する剥離剤と同等以上の剥離性能を有しています。

夏場の乾燥に強い!

- 乾燥しにくい成分を使用しています。



黄褐色粘稠液体



荷姿：16kg 石油缶

標準塗付量：0.3～2.0 kg/m²



製造元 クリアライト工業株式会社

販売元 株式会社岐阜県環境研究所

ベンジルアルコール非含有 建築用 塗膜剥離剤 アスピラーR

■用途

一般建築用塗膜及び建築用仕上塗材(アスベスト含有塗材を含む)の剥離・除去

■施工手順

予備テスト	: 塗膜の剥離可否、塗付量、放置時間、施工効率、塗膜・基材の状態、難易度等を確認するため、必ず予備テストを行ってください。なお、予備テストは必ず複数箇所で行ってください。
養生	: 養生シート、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート、飛散防止ネット等を用いて養生します。アスベストを含む場合は「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」に従ってください。
攪拌	: 本製品を移しかえる場合、または水浮きが確認された場合はよく攪拌します。
塗付	: はけ、ローラー、リシガンまたはエアレスを使用して予備テストによって決定した塗付量を塗付します。
マスキング処理	: 塗付後、マスキングまたはポリエチレンシート等で塗付した剥離剤表面を覆います。
放置	: 予備テストによって決定した時間放置します。概ね 6～24 時間程度になります。
剥離	: 放置後、スクレーパー、ケレン棒、ワイヤーブラシ等で塗膜を剥離します。
(水洗)	: 改修工事(塗替え塗装)を行う場合は必ず水洗いして、剥離剤を除去します。その後、再塗装を行います。再塗装を行う場合は塗料の施工仕様に従って作業してください。
廃棄	: 剥離した塗膜、剥離剤等は産業廃棄物として処理します。なお、アスベスト含有塗材等の有害物質を含有している場合は特別管理産業廃棄物として処理してください。

■塗材別の塗付量と放置時間の目安

塗材の種類	名称	塗付量(kg/m ²)	放置時間(h)
一般建築用塗膜	合成樹脂調合ペイント(OP、SOP) 合成樹脂エマルジョンペイント(EP、AEP) 等	0.3～	6～24
(外装)薄(膜)塗材 E	樹脂リシン、アクリルリシン、吹付リシン	0.3～	6～24
複層塗材 E	(アクリル系)吹付けタイル、アクリルタイル	0.5～	12～24
防水形外装薄塗材 E	単層弾性	0.5～	12～24
防水形複層塗材 E	複層弾性、弾性タイル	0.7～	12～24
複層塗材 RE	水系エポキシタイル	1.0～	12～24
(外装)厚塗材 E	樹脂スタッコ、アクリルスタッコ	1.0～	18～24

注1) 上記塗付量および放置時間はあくまで目安です。塗膜の膜厚、劣化状態、気象条件等により異なりますので、必ずテスト施工を行った上で塗付量および放置時間を決定してください。

注2) 無機系の塗材(セメント系等)は剥離することができません。

■法規制

有機溶剤中毒予防規則 (労働安全衛生法)	非該当
ラベル表示・SDS 交付義務対象物質 (リスクアセスメントの実施義務の対象物質) (労働安全衛生法)	非該当
PRTR 法	非該当
消防法	指定可燃物 可燃性固体類 (187 缶保管可)

※ 法律等の改正により予告なく変更する場合があります。

■性状

外観	黄褐色粘稠液体
pH	中性(水分散液)
比重(20℃)	0.97～1.07
粘度(20℃)	5,500～8,500 mPa·s

■使用上の注意

●安全データシート(SDS)をよく読んで、理解した上でご使用ください。●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用してください。●雨天、降雪などの悪天候、またはその恐れがある場合は施工を避けてください。●直射日光の当たる場所や高温となる場所には保管しないでください。
※製品の仕様などは、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造元 **クリアライト工業株式会社**

販売元 **株式会社岐阜県環境研究所**

〒501-3763 岐阜県美濃市極楽寺 872-2
TEL : 0575-29-7777 FAX : 0575-29-7000